

Scheda tecnica del prodotto		Gruppo Bla GL – Annex G EN 14411 ISO 13006		SERRA&CO Ceramiche  VICTORIA PLC Ceramics Italy			
Destinazione d’uso del materiale: Pavimento e rivestimento per esterni							
Tipo di materiale: Gres porcellanato smaltato, pressato a secco, non rettificato							
Formato: 31x62 cm (W=310x620x7,4 mm)							
Serie: SERIZZO31G							
Tipologia di test		Metodo di prova	Requisiti di norma				Serra&Co Standard
			EN 14411		ISO 13006		
Dimensioni	Lunghezza e Larghezza	ISO 10545-2	± 0,6%	±2,0mm	± 0,6%	±2,0mm	Conforme
	Spessore		± 5,0%	±0,5mm	± 5,0%	±0,5mm	Conforme
	Rettilinearità dei lati		± 0,5%	±1,5mm	± 0,5%	±1,5mm	Conforme
	Ortogonalità		± 0,5%	±2,0mm	± 0,5%	±2,0mm	Conforme
	Planarità		± 0,5%	±2,0mm	± 0,5%	±2,0mm	Conforme
Proprietà fisiche	Determinazione dell’assorbimento di acqua	ISO 10545-3	E _v < 0,5%				Conforme
	Determinazione della forza di rottura	ISO 10545-4	≥700 N				Conforme
	Determinazione del modulo di rottura	ISO 10545-4	≥35 N/mm ²				Conforme
	Determinazione della resistenza all’abrasione superficiale di piastrelle smaltate	ISO 10545-7	Classificazione: PEI IV				/
	Determinazione della resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Resistente				Conforme
	Determinazione della resistenza al cavillo per piastrelle smaltate	ISO 10545-11	Resistente				Conforme
	Determinazione della resistenza al gelo	ISO 10545-12	Resistente				Conforme

	Determinazione della resistenza allo scivolamento			
	Determinazione della resistenza allo scivolamento	EN 16165 Annex B	R11	/
		EN 16165 Annex A	/	/
	Determinazione del coefficiente di attrito dinamico (DCOF)	BOT 3000 (ANSI A326.3:2021)	≥0,42	/
Resistenza chimica	Determinazione della resistenza alle macchie			
	Macchie aventi azione tracciante (paste) <i>Verde cromo in olio leggero</i>	ISO 10545-14	Classificazione: 5	/
	Macchie aventi azione chimica <i>Tintura di iodio in soluzione alcolica</i>		Classificazione: 5	/
	Macchie aventi azione filmante <i>Olio di oliva</i>		Classificazione: 5	/
	Determinazione della resistenza chimica			
	Prodotti per la casa <i>Cloruro di ammonio</i>	ISO 10545-13	Classificazione: A	/
	Sali per piscina <i>Ipoclorito di sodio</i>		Classificazione: A	/
	Determinazione della resistenza ad acidi e basi			
	Acido citrico	ISO 10545-13	Classificazione: LA	/
	Acido cloridrico		Classificazione: LA	/
	Idrossido di potassio		Classificazione: LA	/
	I valori riportati in questa tabella si riferiscono al colore Grigio			

Serramazzone, li 09/01/2026

Quality Management Office

CERAMICHE SERRA S.p.A.

Via Estense n. 10589

41028 SERRAMAZZONI (MO)

Cod.Fisc. e P.IVA 00180430365

S&C

Ceramiche Serra S.p.A.
a socio unico

41028 Serramazzone (MO) Italy - Via Estense 10589
Tel. +39 0536 959100 - Fax +39 0536 959128
ceramiche.serra.com - info@monoserra.it

Capitale Sociale Eur 1.248.000 i.V. - Reg. imprese e CF 00180430365
P.IVA Intracomunitaria IT 00180430365 R.E.A. MO-144736
Soggetta a direzione e coordinamento di Victoria PLC